


corr. to JP2000-509434



**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <p>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :<br/><b>C23C 22/53</b></p>   | <p><b>A1</b></p> | <p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 97/40208</b><br/><br/>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. Oktober 1997 (30.10.97)</p>   |
| <p>(21) Internationales Aktenzeichen: <b>PCT/DE97/00800</b><br/>(22) Internationales Anmeldedatum: 18. April 1997 (18.04.97)<br/>(30) Prioritätsdaten:<br/>196 15 664.5 19. April 1996 (19.04.96) DE<br/>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):<br/><b>SURTEC PRODUKTE UND SYSTEME FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GMBH [DE/DE];</b><br/>Untergasse 47, D-65468 Trebur (DE).<br/>(72) Erfinder; und<br/>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): <b>PREIKSCHAT, Patricia [DE/DE]; (DE) JANSEN, Rolf [DE/DE]; (DE) HÜLSER, Peter [DE/DE];</b> Untergasse 47, D-65468 Trebur (DE).<br/>(74) Anwalt: <b>KAISER, Jürgen; Kuhnén, Wacker &amp; Partner, Alois-Steinecker-Strasse 22, D-85354 Freising (DE).</b></p> |                  | <p>(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).<br/><br/><b>Veröffentlicht</b><br/><i>Mit internationalem Recherchenbericht.<br/>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p> |
| <p>(54) Title: <b>CHROMATE-FREE CONVERSION LAYER AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME</b></p>  |                  |  |
| <p>(54) Bezeichnung: <b>CHROM(VI)-FREIE KONVERSIONSSCHICHT SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG</b></p>  |                  |  |
|    |                  |  |
| <p>(57) Abstract<br/><br/>A chromate-free, chromic and substantially coherent conversion layer based on zinc or zinc alloys offers a protection against corrosion from about 100 to 1000 h, as proven by the salt spray test of DIN 50021 SS or ASTM B 117-73 to first corrosion as described by DIN 50961, chapter 10, even when it does not contain other components such as silicate, Cer, aluminium and borate. This conversion layer is clear, transparent, substantially colourless and iridescent, is about 100 nm to 1000 nm thick, hard, adheres well and is stable against wiping.</p>   |                  |  |